

YL-738A 基材润湿助剂

概述：

本品为特殊改性的聚醚硅氧烷共聚物。

物理指标：

外观：淡黄色透明液体

折射率(25°C)：1.440-1.450

粘度(25°C)：20-60cp

表面张力 (0.1%)：20.5mN/m

特性：

水性系统用有机硅表面活性剂。它使表面张力强烈降低，从而导致优异的底材润湿和流平。添加量 1-10%

应用：

- 提高水性油墨在以涂布的基材润湿性和防缩孔
- 提高印刷油墨的基材润湿性
- 用于合成革离型纸的润湿

包装和储存要求：

25kg，200kg。密封贮存，常温下贮存期 24 个月。