

也乐化学聚氨酯系列

通用型架桥剂

POLYURETHANE RESIN

YL-175B

一【产品描述】

系芳香族异氰酸酯树脂

二【产品特性】

速干、高光泽、硬度佳、附着力优、贮存稳定性佳

三【应用范围】

配合双组份聚氨酯之架桥固化，用于 PU 合成皮革架桥、纺织植绒、格丽特等贴合架桥、烫金胶架桥、油墨固色等。

四【技术指标】

型号	YL-175B
外观	水白透明至微黄粘稠液体
色泽 (Fe-Co)	<1#
粘度 (旋转粘度计/25 度)	6000±3000mpa.s
固体含量%	75±2
NCO%	11±0.5
溶剂	EAC

五【使用说明】

PU 二液型树脂 (带-OH 基团) 与 PU 架桥剂的配合公式:R 系 NCO:OH 比值

PU 二液型树脂的 OH 值

PU 架桥剂用量= ----- ×0.075 ×PU 二液型树脂用量×R
PU 架桥剂的 NCO 值

建议配方: 二液型 PU 树脂 100 份
 YL-175B 8~12 份
 催化剂 2~5 份
 溶剂 依贵厂配方

六【注意事项】

1. 与酯类/酮类/醚酯类溶剂相溶性好,芳烃类有限相溶,脂肪族不可溶。所用释剂必须不含活性成份(如醇类、胺类等)。所用溶剂应为无水级,含水率低于 0.05%。
2. 防止水气进入,开启后应立即密封避免与空气长时间接触。

七【存放要求】

1. 放于阴凉处,避免阳光直晒。
2. 在密封桶内保质期为 6 个月(出厂日期算)。过期后经检验合格,仍可使用。

八【包装规格】

1. 铁桶装,净重: 200KG/桶; 20KG/5 加仑桶。

销售总部: 广州市番禺区禺山西路 329 号海伦堡创意园 1 座 C 区 6 楼 生产基地: 广东韶关市新丰县马头化学工业园 008 号

TEL: 020-62322408 FAX: 0751-6978198 网址: WWW.yelechem.com